



KALKOPOR - Kalkfeinputz 0,5 mm

SANIER MIT**Definition:**

KALKOPOR-Feinputz ist ein rein mineralischer Nasswerkmörtel der Mörtelgruppe Pia (Luftkalk). Zu verwenden für Neubauten und zur Altbausanierung für Innen und Außen. KALKOPOR-Feinputz zeichnet sich besonders durch seine Diffusions- und Kapillaroffenheit und der daraus resultierenden raumklimaregulierenden Wirkung aus.

Beschreibung:

KALKOPOR - Feinputz aus Sumpfkalk und weißem Marmorsand sowie dem beige packten KALKOPOR Additiv ist ein lufterhärtender Oberputz. Einsatzgebiete: Außen- u. Innen auf KALKOPOR- und POROMENT Grobputz oder sonstigen saugenden Unterputzen anwendbar. Die Untergrundprüfung hat nach ÖNORM B3346 zu erfolgen. Bei Ausbesserungsarbeiten an Altputzen muss die Wandfläche rau, griffig, saugfähig, nicht wasserabweisend und frei von losen Teilen sein. Nicht im Sockelbereich und nicht für Verfliesung geeignet.

Mischanleitung:

Das beige packte KALKOPOR Pulver in den Kübel streuen und mit dem Quirl aufrühren bis eine homogene Masse entsteht. Eventuell durch begeben von etwas Wasser die Konsistenz einstellen.

Verarbeitung:

Werkzeug: Geglättet (Glättkelle/venezianische Kelle), Spachtel; fein abgerieben Holz oder Kunststoffhobel (ggf. zusätzlich mit Schwammbrett); grob abgerieben Filzbrett; Feinabstufungen Malerbürste/Schwamm. Bei der Nass in Nass Technik kann schon am nächsten Tag der Feinputz aufgezogen werden. Einen Tag vor dem Verputz arbeiten die Mauer gut vornässen. Verputz arbeiten oder Anstriche mit Kalk dürfen nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regeneinwirkung, unter +10° Celsius, auf gefrorenem Untergrund oder bei Frostgefahr vorgenommen werden. Maximale Putzstärke 1,5mm.

Lagerung:

Trocken, kühl, frostfrei und verschlossen 12 Monate lagerfähig.

Entsorgung:

Materialreste können zum Bauschutt gegeben werden.

Sicherheitshinweise:

Sumpfkalk ist reizend (enthält Calciumhydroxid). Schützen Sie Haut und Augen! Endbeschichtung für Außen u. Innen: Biofarbe auf Kalkbasis

Lieferform: 20kg im Eimer

Verbrauch: 1 Kübel reicht für ca. 7-8m² Wandfläche bei 1,5mm Putzstärke

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.

Bautenschutz Buschek GmbH

A - 7000 Eisenstadt, Hoher Nussbaumweg 21

Tel.: +43(0)2682/64732 **Fax:** +43(0)2682/64742 **e-mail:** office@buschek.at
Firmenbuch Nr.: FN 281366z Landesgericht Eisenstadt **Firmensitz:** Eisenstadt **Geschäftsführer:** Alfred Buschek
Bankverbindung: Raiffeisen Landesbank-BGLD **BLZ:** 33000 Kto.-Nr. 1.098.573 **BIC-Nr.:** RLBBAT2E
IBAN-Nr.: AT96 3300 0000 0109 8573 **UID-Nr.:** ATU62732207 **ARA Nr.:** 15810

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen veröffentlicht im Internet unter www.buschek.at