



## POROment FMP Trockenmörtel

### Feinputz



#### Eigenschaften:

- Geschmeidig
- Wasserdampfdurchlässig
- Chromatarm nach TRGS 613

#### Untergrundvorbereitung / Mischzeit:

Freifallmischer 10 Minuten mischen. Auch Zwangsmischer geeignet. Nicht übermischen  
Vor Beginn der Putzarbeiten den Grundputz/Grobputz vornässen.

#### Verarbeitung:

POROment Feinputz mit dem Hobel über Kornstärke aufziehen und dann wenn der Putz angezogen hat, mit dem Styroporbrett glätten bzw. reiben. Putzdicke 2-4mm.

#### Nachbehandlung:

Frische Putzflächen sind vor direkter Sonneneinstrahlung, Schlagregen, Wind u. Frost ausreichend zu schützen.  
Anstriche dürfen erst erfolgen wenn der Verputz optisch komplett trocken erscheint.  
Farbanstriche müssen bezüglich Dampfdiffusion u. Wasseraufnahme zum System passen. Wir empfehlen unsere dafür entwickelte Biofarbe auf Kalkbasis.

#### Achtung!

**Dispersionsfarben sowie Farben mit organischen Anteilen (>3%) dürfen nicht verwendet werden.**

#### Technische Daten:

Putzmörtel nach ÖNORM EN 998-1

**Materialbasis:** Zement, Kalkhydrat u. Quarzsand sowie POROment Additiv

**Körnung:** 0 – 1 mm

**Anmachwasser:** ca. 8 Liter

**Verarbeitungszeit:** ca. 2 Stunden

**Verarbeitungstemperatur:** > +5 Grad Luft- u. Bauteiltemperatur

**Trockenrohichte:** ca. 1500kg/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:** CS II

**Wasserdampfdiffusionskoeffizient:**  $\mu < 8$

**Wärmeleitfähigkeit:** 0,41 W(mk)

**Brandverhalten:** A1

#### Verbrauch:

Ca. 2-3kg pro m<sup>2</sup> bei 2mm Putzdicke

**Lieferform:** Papiersäcke Inhalt 25kg = 42 Sack/EURO Palette foliert

**Haltbarkeit:** In geschlossenen Räumen original verpackt mindestens 12 Monate ab Herstellungsdatum

Hinweise: Außer reinem Wasser darf nichts zugegeben werden. POROment FP enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch. Haut u. Augen schützen. Bei Kontakt gründlich mit Wasse spülen ggf. Arzt aufsuche.  
Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Bei Verwendung als Sockelputz sind die erdberührten Teile vor Durchfeuchtung zu schützen. (Kellenschnitt, Trennfuge, Isolierung)

Bautenschutz Buschek GmbH

A - 7000 Eisenstadt, Hoher Nussbaumweg 21

**Tel.:** +43(0)2682/64732 **Fax:** +43(0)2682/64742 **e-mail:** office@buschek.at

**Firmenbuch Nr.:** FN 281366z Landesgericht Eisenstadt **Firmensitz:** Eisenstadt **Geschäftsführer:** Alfred Buschek

**Bankverbindung:** Raiffeisen Landesbank-BGLD **BLZ:** 33000 Kto.-Nr. 1.098.573 **BIC-Nr.:** RLBBAT2E

**IBAN-Nr.:** AT96 3300 0000 0109 8573 **UID-Nr.:** ATU62732207 **ARA Nr.:** 15810

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen veröffentlicht im Internet unter [www.buschek.at](http://www.buschek.at)